

Stoff- und Lederkollektion 2024

für Polstermöbel u n d siLaxx
Inhalt des Stoffwagens



S T O F F E			Stoffzusammensetzung	Scheuerbeständigkeit	Reibechtheit	Lichtechtheit	Pillingverhalten
515	Flachgewebe	-10-21-52-58-71-78-80-88	100% Polyester	90.000	4	5	3-4
520	Microfaser	-35-45-52-70-72-75-79-82-85	100% Polyester	23.000	4	4	4-5
565	Flachgewebe	-15-40-51-70-75-80-82-85-86	100% Polyester	100.000	5	4-5	5
655	Chenille	-10-21-32-45-52-75-80-88	100% Polyester	40.000	5	5	4-5
660	H ₂ O Flachgewebe	-21-25-35-40-52-60-75-80-85-90	100% Polyester	66.000	4-5	4	4-5
685 (K)	Velour	-28-54-85-95	100% Polyester	100.000	5	5	5
725	Chenille	-35-54-58-75-76-85-88-90	100% Polyester	100.000	5	5	4-5
735	Polyestervelour	-25-28-45-51-78-81-85-95	100% Polyester	88.000	4	4	5
755	Microfaser	-15-21-30-38-40-54-55-70-79-80-81-85	100% Polyester	35.000	5	4	4-5
760	Microfaser	-35-71-75-78-80-81	100% Polyester	20.000	4-5	4	4-5
775	Flachgewebe	-54-71-78-80-85-88-90-95	54% Polyacryl, 46% Polyester	35.000	4	4	4
785	Microfaser	-15-21-40-54-77-78-83-85-88	100% Polyester	25.000	3-4	4	4
795	Flachgewebe	-15-21-60-71-78-82-88	100% Polyester	100.000	4-5	4	3-4
910	Aqua Clean	-15-21-28-33-40-52-54-72-75-79-80-82-85-96	100% Polyester	150.000	4-5	4-5	5
925	Microfaser	-10-15-21-32-35-38-52-54-71-72-78-79-81-82-85-88	100% Polyester	100.000	5	4	5
980	H ₂ O Chenille	-15-32-52-60-75-82-85-88	100% Polyester	40.000	4-5	4	4-5
985	Flachgewebe	-10-25-32-35-52-71-72-78-85-88	100% Polyester	100.000	4-5	5	4-5
1015	Aqua Clean	-15-21-40-52-54-72-75-80-85-96	85% Polyester, 15% Baumwolle	40.000	5	5	5
1025 (K)	Flachgewebe	-21-25-32-52-72-80	100% Polyester	50.000	4-5	4-5	4-5
1280	Microfaser	-15-25-55-71-75-78-80-88	NS: 96% Polyester, 4% PU - GS: 100% Leder	32.000	3-4	3-4	4-5
1295 (K)	Flachgewebe	-21-60-78-82	100% Polyester	100.000	4-5	5	4
2250	Q2-Rohleder	-15-21-25-31-35-40-51-58-60-72-75-78-80-85-88-90	74% Polyacryl, 26% Polyester	30.000	4-5	6-7	4
2252 (K)	Q2-Rohleder	-15-51-80	58% Polyester, 42% Polyacryl	20.000	4-5	6-7	4
2253 (K)	Q2-Rohleder	-15-51-80	63% Polyester, 37% Polyacryl	35.000	4-5	6-7	4
2255	Q2-Rohleder	-15-25-31-35-40-51-58-60-72-78-80-85-88-90	57% Polyacryl, 43% Polyester	25.000	4-5	6-7	4
(K) nur geeignet für Dekokissen, Stühle und Rücken			Farb- und Strukturabweichungen sind warentypisch. Bei allen Velours und Chenillegeweben sind Florlagenveränderungen unvermeidlich. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten.				
L E D E R							
CASAY	Longlife	-12-32-33-78-80-81-85	Farbabweichungen und Naturmerkmale handelsüblich!				
BRONCO	Longlife	-10-11-15-21-28-31-32-34-40-45-53-54-55-59	Farbabweichungen und Naturmerkmale handelsüblich!				
	Dickleder	-71-76-77-78-81-83-85-86-88-89	Farbabweichungen und Naturmerkmale handelsüblich!				
CLOUD	Longlife	-15-21-54-71-72-76-77-83-85-88	Farbabweichungen und Naturmerkmale handelsüblich!				
GAUCHO	Longlife	-15-21-34-54-71-72-76-77-85-88	Farbabweichungen und Naturmerkmale handelsüblich!				